

TEMPERA

Idropittura murale per interni

Rev. 1 Anno 2021

Pag. 1/2

DESCRIZIONE

TEMPERA E' un prodotto a base di resine vinilversatiche, pigmenti coprenti, additivi antibatterici, particolarmente adatto per la pitturazione all'interno dei capannoni, magazzini, cantine, garages e pannelli prefabbricati, molto indicato nel caso di verniciatura a spruzzo in airless.

TEMPERA Possiede ottima copertura, resistenza antibatterica nel tempo, non sfiamma, ad essiccazione avvenuta non rilascia il bianco e conferisce al supporto pitturato un ottimo effetto opaco vellutato.

TEMPERA ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta i valori limite UE (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): ≤ 30 g/l (2010).

IMPIEGHI

Preparazione del supporto

SU SUPPORTI VECCHI

- Assicurarsi che le superfici siano asciutte.
- Asportare meccanicamente i residui non perfettamente ancorati al supporto.
- Pulire accuratamente da eventuali residui di olio, grasso e sporco.
- Stuccare eventuali difetti con adeguati prodotti sigillanti.
- In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con specifici sanificanti ad azione biocida.
- Se necessario applicare una mano di fissativo (tipo ACRILFIX), quindi procedere con l'applicazione di due mani di **TEMPERA** opportunamente diluito.

SU SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il muro sia ben stagionato (non inferiore a 28 gg). Le superfici devono essere asciutte, non friabili e prive di sali, umidità, muffe e alghe.
- Applicare una mano di fissativo (tipo ACRILFIX),
- Applicare due mani di **TEMPERA** opportunamente diluito.

APPLICAZIONE

A rullo o pennello in due mani.

Diluizione	con acqua: prima mano fino al 30%-35% - seconda mano con 20%.
Temperatura dell'ambiente	+5°C/+35 °C.
Umidità relativa dell'ambiente	<75%.
Temperatura del supporto	+5 °C/+35 °C.
Umidità del supporto	<10% U.R..

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

RESA TEORICA: 4 – 6 mq./lt.

CONFEZIONI: Latte da 5 e 14 lt

MANIPOLAZIONE - STABILITA'

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C.

Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 24 mesi.

Il prodotto teme il gelo. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.